

Fabrication de pas Japonais.

Loisir de la semaine

Fabrication de pas Japonais.

Matériel.

Une belle feuille de rhubarbe. **« La rhubarbe »** à cette particularité d'avoir de grandes et jolies feuilles, idéales pour cette réalisation , mais on pourra aussi utiliser **une composition d'autres feuilles que l'on a sous la main (chêne, érable...)** et qui sont peut-être plus facile à trouver !



Un « moule » **rond, carré ou toutes autres formes** que vous jugez intéressante, moule qui peut être fabriquer avec un vieux bidon en plastique, puis couper des bandes de 6 cm.

Du mortier et de l'eau

Quelques gouttes d'huile

Réalisation.

Préparez votre mortier (**vendu par sac de 25 Kg en surface de bricolage**), ajoutez de l'eau jusqu'à ce que ce soit moue mais pas liquide.

Huiler délicatement le revers de la feuille de rhubarbe afin qu'elle n'adhère pas au ciment.

Placer le moule sur le revers (**côté nervures**) de la feuille de rhubarbe

Couler le ciment dans le moule. N'hésitez pas à jouer sur la quantité de ciment **« épaisseur 6 cm environ »** pour rendre ces pas Japonais plus solide on peut couler 3 cm de ciment et mettre un petit grillage dans le moule puis remettre 3 cm de ciment cela rendra très résistant ce pas Japonais.

Tapoter délicatement le moule pour faire remonter les éventuelles bulles d'air et ainsi chasser les éventuels défauts

Attendre que le ciment soit complètement sec pour retirer le moule et ainsi profiter d'un joli pas japonais au décor très nature !

